

Трубка термоусадочная 8.0/4.0 1м черн. Rexant 20-8006

20-8006

Описание

Термоусаживаемая трубка RExANT — один из самых популярных и надежных термоусаживаемых материалов. Предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антакоррозийных защитных и декоративных покрытий. Технические характеристики: 1. Горючность: не поддерживает горение 2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %. 3. Температура усадки: 110 °C. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -40...+125 °C. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм². Рабочее напряжение: 600 В. Удельное электрическое сопротивление: 10¹⁴ Ом/см². Диаметр трубы до усадки: 8,0 мм. Диаметр трубы после усадки: 4,0 мм. Толщина стенки после усадки: 0,6 мм. Состав: Полиолефин. Отличается высокой гибкостью; материал (полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остить. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок RExANT.

Общие

Вид товара	Трубка термоусадочная
Высота, м	0.005
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина, м	1
Исполнение	Тонкостенная
Материал	Полиолефин (PEX)
Рабочая температура ,град.С	-40...125
Страна	Китай, Российская Федерация
Внутренний диаметр до усадки ,мм	8
Внутренний диаметр после усадки ,мм	4
С внутренним клеевым слоем	Нет
Толщина стенки после усадки ,мм	0.6
Цвет	Черный
Не содержит (без) галогенов	Да